

BOBINE INDUSTRIELLE / INDUSTRIAL ROLL

Validée par FM le 28/06/2010



	METHODE DE MESURE /NORMS	UNITE /UNIT	SPECIFICATIONS	TOLERANCE
PRODUIT/ PRODUCT	BOBINE INDUSTRIELLE / INDUSTRIAL ROLL			
REFERENCE / REFERENCE			01BI8014CE	
CODE EAN / GENCODE		COLIS/CASE	3378921430013	
LONGUEUR TOTALE DE LA BOBINE / ROLLS LENGHT	XPQ 34-100	M	250,0	± 5%
NOMBRE DE FORMATS / NB OF SHEETS		FTS	1000	
LAIZE / WIDTH	XPQ 34-100	CM	23,0	± 2%
PERFORATION (longueur du format) / PERFORATION		CM	23,0	
NOMBRE DE PLIS / NUMBER OF PLIES		-	2	
QUANTITE PAR COLIS / QUANTITY PER CASE		RLX/ROLLS	2	
TAILLE DU MANDRIN (intérieur) / CORE SIZE	XP ISO 11093-4	MM	61,3	
POIDS DU MANDRIN / WEIGHT OF THE CORE		KG	0,041	
MANDRIN DECHIRABLE / SPIRAL CORE			OUI/YES	
GRAMMAGE (pour 1 pli) / GRAMMAGE (for 1 ply)	NF EN ISO 12625-6	G/M ²	17,0	± 0,5
GAUFRAGE / EMBOSSED			Micro-collé	
TYPE DE PAPIER / TYPE OF TISSUE	OUATE DE CELLULOSE BLANCHE/CELLULOSE WHITE			
POIDS BRUT DU ROULEAU / GROSS WEIGHT		KG	1,7943	± 5%
DIAMETRE EXTERIEUR / EXTERNAL DIAMETER		CM	26,0	
TYPE DE PALETTES / PALLET TYPE		PALETTE DEMI LOURDE 80 X 120		
COLIS PAR NIVEAU/ CASES PER LAYER			6	
NOMBRE DE NIVEAUX PAR PALETTE / LAYERS PER PALLET			9	
QUANTITE TOTALE PAR PALETTE / TOTAL QTY PER PALLET		COLIS	54	
HAUTEUR DE LA PALETTE / HEIGHT OF THE PALLET		CM	222	
NOMBRE DE PALETTES PAR CAMION / PALLETS PER TRUCK			33	
ALLONGEMENT LONGITUDINAL(non collé)-LONGITUDINAL ELONGATION(not glued)		%	18-19	
CHARGE DE RUPTURE LONGITUDINAL / LONGITUDINAL TENSILE STRENGTH	NF-EN ISO 12625-4	N/50mm	18,00	± 20%
CDR LONGITUDINAL - HUMIDE / WET LONGITUDINAL TENSILE STRENGTH	NF-EN ISO 12625-5	N/50mm	4,45	± 20%
CHARGE DE RUPTURE TRANSVERSAL / TRANSVERSE TENSILE STRENGTH	NF-EN ISO 12625-4	N/50mm	11,00	± 20%
CDR TRANSVERSAL - HUMIDE / WET TRANSVERSE TENSILE STRENGTH	NF-EN ISO 12625-5	N/50mm	1,75	± 20%
EPAISSEUR / THICKNESS	NF EN ISO 12625-3	MM	0,78	± 0,05
TAUX DE BLANCHEUR / WHITENESS		%	83	± 2%
VITESSE D'ABSORPTION / ABSORPTION RATE		SEC G/G	-	
TAUX DE CENDRE / ASH RATE		%	0,5-0,7	
GARANTIE CONTACT ALIMENTAIRE / FOOD CONTACT			OUI/YES	
TEST MICROBIOLOGIQUE / MICROBIOLOGICAL TEST			OUI/YES	
TRAITEMENT WS / WS TREATMENT			OUI/YES	
ECOLABEL			NON/NO	

L'ESSUYAGE PAPIER / WIPES

LA TOLERANCE DE 5% S'APPLIQUE SUR TOUTES LES CARACTERISTIQUES DES FICHES TECHNIQUES. A 5 % tolerance is applied on all specifications of technical data sheets.